

殿



三井化学産資株式会社
東京都文京区湯島三丁目39番10号
TEL 03-3837-5825 / FAX 03-3837-1945

ノンロット 成分表・性能表

■ 成分表

組 成	ノンロット205N (屋外用)			ノンロットクリーン (屋内用)	
	Zカラー着色系 (ZS-LY, ZS-YO, ZS-LO) (ZS-NO, ZS-DO, ZS-WH) (ZS-LB, ZS-OV, ZS-DB) (ZS-AB, ZS-NB, ZS-LG) (ZS-GG, ZS-MR)	Sカラー着色系 (SG-YMR, SG-OHT) (SG-NAT, SG-RBR) (SG-RSB, SG-SBL) (SG-HWH)	屋外白木用 (ZSクリア-II) (ZS-CN)	着色系 (C-YO, C-LO, C-NO) (C-DO, C-WH, C-OV) (C-DB, C-NB)	クリアー
防腐・防カビ	1未満	1未満	1未満	—	—
撥水剤	3 ~ 5	1 ~ 3	3	1	1
炭化水素樹脂	14 ~ 17	22 ~ 27	15	10 ~ 12	10
変性アルキッド樹脂					
紫外線吸収剤・安定剤	1未満	1未満	1未満	—	—
芳香族系溶剤	17 ~ 22	11 ~ 16	20	—	—
脂肪族系溶剤	54 ~ 62	45 ~ 57	58 ~ 59	83 ~ 88	89
顔料	1 ~ 8	2 ~ 13	2 ~ 3	1 ~ 7	—
合 計	100	100	100	100	100

■ 代表性能表

項 目	ノンロット205N (屋外用)			ノンロットクリーン (屋内用)	
	Zカラー着色系	Sカラー着色系	屋外白木用	着色系	クリアー
容器中の状態	かき混ぜた時、硬い固まりがなく一様になる。				
作業性	刷毛さばきに支障がない。				
指触乾燥時間	60分				
塗装外観	塗装外観が正常である。				
重塗りの適合性	6時間後、重ね塗りに支障がない。				
加熱残分	20 ± 8%	35 ± 7%	20 ± 8%	13 ± 8%	