年　　月　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿

前田工繊産資株式会社
東京都港区芝公園二丁目４番１号
TEL 03-5843-7369/FAX 03-5843-7489

ノンロット　成分表・性能表

■ 成分表

組　成	ノンロット２０５Ｎ（屋外用）			ノンロットクリーン（屋内用）	
	Ｚカラー着色系 (ZS-LY, ZS-YO, ZS-LO ZS-NO, ZS-DO, ZS-WH ZS-LB, ZS-OV, ZS-DB ZS-AB, ZS-NB, ZS-LG ZS-GG, ZS-MR)	Ｓカラー着色系 (SG-YMR, SG-OHT SG-NAT, SG-RBR SG-RSB, SG-SBL SG-HWH)	屋外白木用 (ZSｸﾘｱｰⅡ ZS-CN)	着色系 (C-YO, C-LO, C-NO C-DO, C-WH, C-OV C-DB, C-NB)	ｸﾘｱｰ
防腐・防カビ	1未満	1未満	1未満	—	—
撥水剤	3 ～ 5	1 ～ 3	3	1	1
炭化水素樹脂 変性アルキッド樹脂	14 ～ 17	22 ～ 27	15	10 ～ 12	10
紫外線吸収剤・安定剤	1未満	1未満	1未満	—	—
芳香族系溶剤	17 ～ 22	11 ～ 16	20	—	—
脂肪族系溶剤	54 ～ 62	45 ～ 57	58 ～ 59	83 ～ 88	89
顔料	1 ～ 8	2 ～ 13	2 ～ 3	1 ～ 7	—
合　計	100	100	100	100	100

■ 代表性能表

項　目	ノンロット２０５Ｎ（屋外用）			ノンロットクリーン（屋内用）	
	Ｚカラー着色系	Ｓカラー着色系	屋外白木用	着色系	ｸﾘｱｰ
容器中の状態	かき混ぜた時、硬い固まりがなく一様になる。				
作業性	刷毛さばきに支障がない。				
指触乾燥時間	60分				
塗装外観	塗装外観が正常である。				
重塗りの適合性	6時間後、重ね塗りに支障がない。				
加熱残分	20 ± 8%	35 ± 7%	20 ± 8%	13 ± 8%	