

NONROT BRUNO

ブルー

Reducer レデューサー

容量
3.5kg

専用レデューサー新発売

現場の木材に合わせた提案を!!

一つの塗料で完結!

木材保護性能をそのままに造膜型を半造膜に

前田工織産資株式会社

Nonrot
BRUNO

ブルーノ

そのままつかう
▶きしゅくする
とそうする
かたづける

標準塗装仕様

1回塗り、2回塗りなど状況に合わせた塗装仕様変更が可能。

工程	塗布量(g/m ²)	備考
1 下地処理	下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#120~220)	
2 塗装 希釈	130~220	乾燥 1~6時間

※塗布量は標準塗装仕様を厳守してください。



使用方法

① BRUNO主剤に対し、最大25%を限度にレデューサーを直接投入し、よく攪拌してください。

※過度な希釈は、性能を著しく性能が低下します。希釈倍率は必ず守ってください。

② 希釈後もJAS S18M307に適合する性能を保持します。

※レデューサー単品での使用はできません。

着色力

古材に対しても優れた着色力で洗い等のむずかしい下地処理が不要

[古材]



油性含浸
[ノンロット205N]



水性半造膜
[BRUNO25%希釀]



水性造膜
[BRUNO]



耐候性


超耐候性造膜型塗料として極限まで塗膜性能を上げ木材をより厳しい外部環境から保護します

初期

500h

1000h

BRUNO
希釈タイプ



※500h=500時間で5年相当の経過。BRUNO・BRUNO希釈ともに500hの耐候性は確認できています。

使用上の注意

1. 顔料が沈降しますので、フタをしたまま缶を上下左右にゆすり、フタをあけて棒で十分攪拌してからご使用ください。使用中も良くかき混ぜてください。
2. 塗料サンプルにより必ず試し塗りで色合いを確認してからご使用ください。
3. 原液のまま薄めずに木材に刷毛、ローラーで塗布してください。スプレー塗布は行なわないでください。
4. 雨天時、多湿時の塗布や施工雰囲気温度が5°C以下でのご使用は避けてください。
5. 本品は他の塗料と混ぜてのご使用はできません。
6. 使用した刷毛は乾燥する前に水でよく洗って下さい。
7. ベンチ、道具などに使用した場合は色落ちや着衣を汚す可能性があります。
8. 塗布木材は充分に乾燥させ、含水率20%以下の木材に使用してください。木材が湿っていると適切な量が塗布できなかったり、乾燥性が損なわれます。
9. ハードウッドなどの硬質材や薬剤等を注入した加工木材に対し密着不良や不具合をおこす場合がありますので事前に必ず試し塗りを行い、塗装を行って下さい。
10. 旧塗装が残っていると密着不良を起こすことがありますので、サンディング等で完全に塗膜を除去してから塗装してください。
11. 開封後はすみやかにご使用ください。
12. 木材のヤニ等の樹液成分はシンナーやアルコールで除去し塗装
13. その他、容器の記載内容、技術資料、安全データシート(SDS)を確認し安全にお使いください。